

Vdw 920 – protišmyková úprava

Reakčný roztok na báze vodou riediteľnej látky používanej na zdrsnenie povrchu na prírodný kameň, klinker a dlaždice. Trvalé mikro-ošetrovanie znižuje nebezpečie pošmyknutia sa hlavne pri vlhkých podkladoch.

- **Trvalá protišmyková úprava**
- **Znižuje nebezpečie pošmyknutia sa hlavne pri vlhkých plochách**
- **Rýchle a cenovo výhodné**
- **Pri procese nevzniká prach ani iné nečistoty**
- **Po očistení a vysušení sú plochy hneď schodné**
- **Proces je možné opakovať podľa potreby**

Spracovanie:

Ošetrovaný povrch dôkladne vyčistíme. V prípade potreby otestujeme roztok na testovacej ploche. Roztok vdw 920 nanesieme na suchý povrch pomocou hubky. Plochy, ktoré rýchlo vyschnú znova navlhčíme. Doba pôsobenia je 5 – 30 minút, podľa mineralogického zloženia ošetrovaného povrchu. Po uplynutí doby pôsobenia povrch pozmyvame mopom a opláchneme vodou. V prípade potreby zákrok opakujeme.

Doba spracovateľnosti:

5 – 30 Min. pri teplote 20°C

Minimálna teplota:

Od 10°C

Vdw 920 alebo oplachovacia voda nesmie prísť do kontaktu s kvetmi, rastlinami alebo trávnikom. Pri práci je potrebné ochrániť všetky kovové prvky, ktoré zasahujú do ošetrovanej plochy. Po použití vdw 920 sa na povrchu môže vyskytnúť lesk, alebo zmena farebného odtieňa.

Pri práci používajte vhodný ochranný odev. Nástroje po práci umyte čistiacim prostriedkom. Pri práci sa treba vyhnúť kontaktu vdw 905 s pokožkou a s očami. Pri náhodnom požití alebo kontaktu s očami je nutné vyhľadať lekára. Skladujte mimo dosahu detí.